



## LA SUREDA-CORK

POL. IND. RECINTE FIRAL  
 C: ITÀLIA / GRÈCIA  
 17600 FIGUERES ( Girona) SPAIN  
 TEL:34.972-502.798 / 674.683 FAX: 972-67 22 00  
 E-MAIL: lasureda@discorgrup.com  
 Web: www.lasureda-cork.com

### CORCHO. JUNTAS EXPANSION

### CERTIFICADO. FICHA TÉCNICA

**NORMAS:** Test según ASTM D 1752

		Unidades	valores
Granulometria Corcho - Cork		m/m	1,- a 5,5
Densidad Producto		Kgr / M.3	225 a 245
Dureza Superficial	Shore Type A		45 a 55
Fuerza Tensil		Kg/cm.2	5 a 8
COMPRESION: carga hasta el 50% del espesor		psi	50 - 1500
Despues del 50% de Compresion del espesor	RECUPERACION	%	≥ 90
EXTRUSION: La probeta será comprimida al 50% de su grosor antes prueba con tres de los bordes refrenados. La cantidad de extrusión del borde libre no deberá exceder		mm	≤6,4
<b>TEST FLOTACION</b>			
3 HORAS HIRVIENDO EN AGUA		BUENA	
Resistencia a la ebullición en ácido clorhídrico		No hay desagregación	
2 HORAS A 100°C +/- 2°C. ASTM ACEITE 1		BUENA	
COMPORTAMIENTO AL FUEGO		Euroclases E	
NO EMITE HUMOS TOXICOS			

**DESCRIPCION** PRODUCTO CONSTITUIDO POR GRANULADO DEPURADO DE CORCHO NATURAL QUE SE SE AGLOMERA CON AGLUTINANTES DE POLIURETANO.  
 SE FABRICA EN BLOQUES Y POSTERIORMENTE SE LAMINA EN PLANCHAS

**APLICACIONES** RESULTANDO UN PRODUCTO MUY COMPACTO. DE BUENA COMPRESIBILIDAD. FLEXIBLE Y CON MUY BUENA RECUPERACION. MUY BUEN AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO.  
 EN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: JUNTAS DE EXPANSION ENTRE BLOQUES DE HORMIGON. JUNTAS DE DILATACION EN LA BASE SOPORTE DE TABIQUERIA INTERIOR.  
 PANTALLAS ACUSTICAS.

**PRESENTACION** MEDIDAS DE SUPERFICIE : Plancha completa Normalizada de 915,- x 610,- mm.  
**PLANCHAS** ESPESORES: Se puede suministrar de 5,- a 150 mm. Sin pulir  
 Opción de Corte de tiras de 610,- mm ó 915,- mm de longitud.



Norma Europea EN 13170